BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Perendaman *compomer* dalam larutan *chlorhexidine glukonat* 0,2% selama 14 menit sudah dapat menyebabkan perubahan warna. Proses perubahan warna semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu perendaman dibandingkan pada perendaman dalam *aquadest*.

6.2. Saran

Memberikan informasi pada dokter gigi bahwa dalam pemakaian *chlorhexidine glukonat* 0,2% jangan melebihi 21 hari atau 3 minggu berturut-turut agar tidak terjadi perubahan warna dari *compomer*.