

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini terbukti bahwa penambahan *glass fiber* dengan konsentrasi 3% cukup untuk mendapatkan kekerasan permukaan akrilik tipe *heat cured* yang optimum.

6.2 Saran

Untuk menambah kelengkapan data maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang porositas akrilik tipe *heat cured* setelah penambahan *glass fiber*, pola penyebaran *glass fiber* dalam akrilik dilihat dengan Scanning Elektro Microscope (SEM), dan konsentrasi optimum penambahan *glass fiber* pada akrilik tipe *heat cured*.