

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebocoran mikro tepi *fissure sealant* bahan glass ionomer lebih besar daripada bahan resin.

7.2. Saran

Penelitian ini terbatas pada penelitian *in vitro*, oleh karenanya pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara *in vivo*. Untuk melihat secara langsung aplikasi pada pasien dan mengetahui bahan restorasi yang terbaik digunakan sebagai *sealant*, dengan kemampuan penetrasi yang baik sehingga dapat sempurna menutup permukaan pit dan fisur gigi dan terbebas dari kebocoran pada tepinya.