

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Lama perendaman lempeng resin akrilik *heat cured* dalam minyak atsiri KBKM 1% selama 15 menit, 4 hari, 8 hari, dan 12 hari tidak menurunkan kekuatan transversa secara bermakna.

6.2 Saran

Perlu penelitian lebih lanjut pada sifat fisik dan mekanik dari lempeng resin akrilik antara lain kekerasan permukaan, kekuatan impact serta perubahan warna yang dapat terjadi pada perendaman resin akrilik dalam minyak atsiri KBKM 1%.