


DENTAL MATERIALS

KK  
KE 24/00  
rho  
a

**ANALISA KOMPOSISI  
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER  
(Penelitian Laboratoris)**

**SKRIPSI**



OLEH :

**EKO HIJRAH TRESNO J.**  
NIM. 029412172


**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**ANALISA KOMPOSISI  
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER  
(Penelitian Observasional Analitik)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Pendidikan Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga

OLEH :



**EKO HIJRAH TRESNO J.**  
**NIM. 029412172**

Menyetujui,

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Dr. Soetopo, drg., M.Sc. Sp.KG**  
NIP. 130 212 046

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Ananta Tantri Budi, drg., M.Kes., Sp.KG.**  
NIP. 130 809 621

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

---

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

1. Hasil analisa kualitatif bahan tumpatan sementara *Fletcher* yaitu untuk bubuk zinc oxydum, sedangkan cairan natrium tetraborat dan zinc sulphate.
2. Hasil analisa kuantitatif didapatkan kadar rata-rata zinc oxydum 98,57%, zinc sulphate 31,13 gram / 100 ml dan natrium tetraborat 0,934 gram /100ml.
3. Dari hasil analisa kualitatif dan kuantitatif bahan tumpatan sementara *Fletcher*, masih belum ada persamaan terutama kadar yang tertera dalam label bahan yang ada di pasaran.

#### VI.2. Saran

1. Masih perlu secara teratur menganalisa komposisi dan kadar bahan tumpatan sementara *Fletcher* yang ada dipasaran.
2. Perlu analisa lebih lanjut tentang komposisi maupun kadar untuk memenuhi sifat atau persyaratan bahan tumpatan sementara yang ada.